Rejunte piscinas quartzolit

Rejunte cimentício especial para piscinas

1. Descrição:

Rejuntamento cimentício monocomponente para o uso específico em piscinas, espelhos d'água, fontes e tanques. Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas.

2. Indicado para:

- Uso submerso em água tratada quimicamente.
- Cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro.
- Piscinas aquecidas até 40°C.
- Juntas de assentamento: de 2 a 10 mm.

3. Instruções de uso:

3.1. Antes de aplicar:

- Realize o rejuntamento 72 h após o assentamento das cerâmicas, para argamassas colantes convencionais; para argamassas colantes especiais (com secagem rápida), consulte o fabricante, para que movimentações ou manchas provocadas por umidade sejam evitadas. O produto deve ser aplicado à temperatura do ar e da base de 5 °C até 40 °C.
- Certifique-se de que as juntas estejam limpas e livres de resíduos.
- Proteja as peças e ferramentas de alumínio.
- Superfícies antiderrapantes, não esmaltadas, foscas ou com apliques são, por características próprias, sujeitas a manchas ou a ações do atrito; recomenda-se teste antes da aplicação.
- No caso de revestimentos com apliques dourados, prateados ou materiais sensíveis a atrito, recomenda-se consulta prévia ao fabricante sobre a melhor forma de aplicação e de limpeza.
- Juntas de até 3 mm devem ser molhadas com água limpa antes da aplicação do rejuntamento. Em dias de sol ou vento forte, todas as juntas devem ser molhadas.

3.2. Recomendações de uso na aplicação:

- A quantidade de água indicada na embalagem pode variar em 5%, para mais ou para menos.
- Siga as instruções da embalagem.
- Antes de manusear o produto, verifique se você está usando os EPIs necessários (respirador, óculos de proteção e luvas).

3.3. Recomendações de limpeza e manutenção:

- Nunca utilize ácidos para realizar a limpeza.

3.4. Aplicação:

1. Aplique o Rejunte Piscinas quartzolit com desempenadeira emborrachada, procurando pressioná-lo para dentro das juntas. Evite atrito excessivo sobre a superfície da cerâmica. Deixe o mínimo possível de rejuntamento na superfície da cerâmica.

2. Espere entre 15 e 40 minutos, até perceber que o rejuntamento se apresenta em estado endurecido; remova o excesso do rejuntamento com uma esponja macia, úmida e limpa, alisando o material sem comprimi-lo, com movimentos rápidos e leves, perpendiculares às juntas de assentamento.
3. Para o acabamento final, logo em seguida, passe levemente sobre o rejuntamento semiendurecido uma esponja umedecida ou utilize um frisador plástico, acrílico ou madeira.
4. A esponja deverá ser lavada e torcida frequentemente.
5. Em dias com temperatura ambiente acima dos 30 ºC e/ou com vento, umedeça o material 60 minutos após a aplicação com uma esponja macia e úmida.

3.5. Liberação:

- Encher com água a piscina: Após 4 dias de execução.
- Outros ambientes: 4 dias da execução.

4. Propriedades e características:

Cores	5
Densidade aparente	1,1 a 1,5 g/cm³

- Retenção de água: ≤ 65mm.
- Variação dimensional: -2,00 a 2,00 mm/m.
- Resistência à compressão: ≥ 25Mpa.
- Resistência à flexão: ≥ 5Mpa.
- Absorção de água por capilaridade: ≤ 0,2 g/cm².
- Permeabilidade: ≤ 0,5cm³

Realizado ensaio de resistência à abrasão, conforme especificações internas, em condições de uso (submersão e uso de produtos químicos).

5. Consumo:

Piscinas

Embalagem de 5 kg

Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)					
	2 mm	4 mm	5 mm	7 mm	8 mm	10 mm
10 X 10	10 m²	5 m²	4 m²	3 m²	2 m²	2 m²
15 X 15	14 m²	7 m²	6 m²	4 m²	4 m²	3 m²
20 X 20	19 m²	10 m²	8 m²	6 m²	5 m²	4 m²
20 X 30	23 m²	12 m²	9 m²	7 m²	6 m²	5 m²
30 X 30	29 m²	14 m²	12 m²	8 m²	7 m²	6 m²
40 X 40	39 m²	19 m²	15 m²	11 m²	10 m²	8 m²

6. Fornecimento e armazenagem:

Rejuntamento piscinas quartzolit é fornecido em sacos de 5 kg. Armazene em Local seco e arejado, sobre estrado, em sua embalagem original fechada, em pilhas de, no máximo, 4 fardos, em sua embalagem original fechada. Sua validade é de 18 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

7. Precauções:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE: *O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da* ***Weber****, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.*

Documento revisado em agosto de 2017